



PROFILL^{hydro}

SPACHTELMASSE

DATENBLATT

Faserarmierte, imprägnierte Spachtelmasse für den Einsatz in Feuchträumen im Trockenbau – ohne Bewehrungsstreifen

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ProFILL^{hydro} ist eine universell einsetzbare, faserarmierte, hydrophobierte Spachtelmasse zum Verspachteln von Gipskartonplatten in Feuchträumen.
- ProFILL^{hydro} ist auf die Saugfähigkeit von Gipsplatten Typ H abgestimmt.
- Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang beträgt 20 mm
- Material nach DIN EN 13963 / Typ 4B
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 / A2s1, d0

VORTEILE

- Imprägniert, wasserabweisend, faserverstärkt
- Kein Einsumpfen des Materials
- Leicht schleifbar
- Sehr gute Haftung
- Ohne Bewehrungsstreifen einsetzbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Untergründe im Innenbereich, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Gipswandplatten
- Für die Qualitätsstufen Q1 – Q3 geeignet

ANMISCHEN

- Auf 1 kg ca. 2,25 – 2,5 l Wasser geben
- Pulver langsam in sauberes Wasser einstreuen
- Per Hand oder maschinell zu einer geschmeidigen Konsistenz anrühren

VERBRAUCH

- Q1: Fugen füllen, ca. 0,4 kg / m²
- Q2: breites Ausspachteln der Fuge ca. 0,15 kg / m²
- Vollflächige Verspachtelung ca. 1,0 kg / m² / mm

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

- Untergründe müssen fest, tragfähig, trocken sowie frei von Trennmitteln sein (SMGV-Merkblätter beachten).
- Gipskartonplatten müssen fest und schwingungsfrei auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert sein.
- Spachtelarbeiten erst dann ausführen, wenn keine Längenänderung infolge von Feuchte- und/oder Temperaturänderungen zu erwarten sind.

VERARBEITUNG

- Fugen zwischen den Platten gut ausfüllen und überstehendes Material scharf abziehen.
- Nach dem Ansteifen des Materials ggf. restliches Material scharf abziehen.
- Nach dem Erhärten (ca. 70 Minuten) kann die zweite Schicht aufgetragen werden.
- Je nach auszuführender Oberflächengüte erfolgt die Verarbeitung in mindestens 2 Arbeitsgängen.

ACHTUNG

- Angesteifte Spachtelmasse nicht wieder aufrühren

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

- Nicht unter 5 °C und über 30 °C anwenden

VERARBEITUNGSZEIT

- Bei 20 °C und ca. 60 % rel. Luftfeuchtigkeit 45 Minuten

HINWEIS

- Schnittkanten sind fachgerecht anzufassen
- Bei Schnitt- oder Mischkanten Bewehrungsstreifen verwenden
- Gültige Normen, Merkblätter und Datenblätter beachten

HAUPTSITZ

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
CH-8105 Regensdorf
T +41 44 843 14 14
F +41 44 843 14 24
info@protektor.ch

FILIALE WESTSCHWEIZ

Protektor Profil Sàrl
Rte du Grd St. Bernard 19
CH-1880 Bex
T +41 24 463 03 03
F +41 24 463 03 00
bex@protektor.ch

SYSTEME FÜR
MODERNES BAUEN

www.protektor.ch

POWER
FILL

PROFILL^{hydro}

SPACHTELMASSE

DATENBLATT

INHALTSSTOFFE

- Naturgips, Kalziumcarbonat, Harz, Zellulosefaser, Hydrophobierungsmittel, Farbstoff, sowie abgestimmte, mineralische Zuschläge

BESCHICHTUNGEN UND BEKLEIDUNGEN

- Die gespachtelte Fläche muss staubfrei sein.
- Gipskartonoberflächen immer vorbehandeln und grundieren.
- Grundiermittel auf nachfolgende Anstriche, Beschichtungen oder Bekleidungen abstimmen
- Unterschiedliches Saugverhalten der Spachtel- und Kartonoberflächen mit Grundieranstrich, z. B. Tiefgrund vorbehandeln und ausgleichen
- Für evtl. Renovierungen ist vor dem Anbringen von Tapeten eine Tapeten-Wechselgrundierung ratsam, um das Ablösen der Tapeten zu erleichtern.
- Nur Kleister auf Methyl, Cellulosebasis und oder aus geeigneten Kunstharzen einsetzen
- Generell ist nach Beschichtungsarbeiten für ausreichende Belüftung zu sorgen.

VERPACKUNGSGÖSSE

- 5 kg Säcke auf folienverschweisster Palette

LAGERUNG

- 9 Monate in Originalverpackung trocken lagern
- Angebrochene oder beschädigte Säcke luftdicht verschliessen und zuerst verarbeiten.
- Vor Frost und Hitze schützen

HINWEISE

Technische Änderungen vorbehalten. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können.

Alle Rechte vorbehalten. Stand: 10.2024

HAUPTSITZ

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
CH-8105 Regensdorf
T +41 44 843 14 14
F +41 44 843 14 24
info@protektor.ch

FILIALE WESTSCHWEIZ

Protektor Profil Sàrl
Rte du Grd St. Bernard 19
CH-1880 Bex
T +41 24 463 03 03
F +41 24 463 03 00
bex@protektor.ch

SYSTEME FÜR
MODERNES BAUEN

www.protektor.ch

